

TABELA TÉCNICA – Vidros de Proteção Solar Cebrace para Fachadas Comerciais																			
FAMÍLIA COOL LITE																			
Linha	Cebrace Cool Lite - Linha SK		Cebrace Cool Lite - Linha K						Cebrace Cool Lite - Linha BR				Cebrace Cool Lite - Linha S						
Produto	SKN 154	SKN 154 II	KBT 140	KNT 140	KNT 155	KNT 164	KST 138	KST 143	BRN 130	BRN 148	BRS 131	BRZ 130	ST 120	ST 420	ST 136	ST 150	ST 167	STB 120	STR 428
Aspecto externo	Neutro azul	Neutro azul	Refletivo azul	Semirrefletivo prata	Neutro cinza	Neutro cinza	Refletivo prata	Refletivo prata	Semirrefletivo prata	Neutro cinza	Refletivo prata	Semirrefletivo bronze	Refletivo prata	Refletivo verde	Semirrefletivo prata	Neutro cinza	Neutro incolor	Refletivo azul	Refletivo verde
FATORES LUMINOSOS																			
Transmissão luminosa %	48	47	32	34	47	58	32	38	31	48	32	31	21	19	38	53	70	21	26
Reflexão luminosa externa %	22	23	30	23	14	12	42	31	18	12	31	16	30	25	20	15	13	21	36
Reflexão luminosa interna %	25	29	26	19	12	8	26	16	13	12	9	8	21	21	13	11	12	25	38
FATORES ENERGÉTICOS																			
Transmissão energética %	24	22	22	21	32	41	20	27	19	32	21	19	15	11	30	45	57	16	23
Reflexão energética externa %	38	33	24	24	19	17	46	35	22	14	27	21	25	16	17	13	12	18	21
Reflexão energética interna %	40	45	27	23	18	13	33	24	18	14	13	10	20	20	10	9	10	22	27
Absorção energética	38	46	54	55	49	43	34	38	59	54	52	61	60	73	53	43	31	66	57
FATORES SOLARES																			
Fator solar	0,33	0,32	0,35	0,34	0,43	0,51	0,28	0,35	0,33	0,45	0,33	0,33	0,29	0,28	0,42	0,55	0,64	0,32	0,36
Coeficiente de sombreamento	0,38	0,37	0,40	0,39	0,50	0,58	0,32	0,41	0,38	0,52	0,38	0,38	0,34	0,33	0,49	0,63	0,74	0,36	0,41
TRANSMISSÃO TÉRMICA																			
Ug - W/m²k	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
APLICAÇÕES																			
Monolítico										X			X	X	X	X	X	X	X
Laminado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Temperado		X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X
Insulado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Cebrace Reflecta
Refletivo champanha

38
44
44

42
30
28
28

0,48
0,56

5,60

X
X
X
X

1. Dados referentes a vidros laminados nas seguintes composições: 1. Família Cool Lite: vidro 4 mm + PVB incolor 0,38 + vidro 4 mm (coating face 2) | 2. Cebrace Reflecta: vidro 4 mm + PVB incolor 0,38 + vidro 4 mm (coating face 2);
2. Os valores são calculados segundo as normas EN 410 (valores de energia luminosa energética) e a EN 673 (coeficiente de transmissão térmica Ug). Os valores calculados são valores médios (calculados no centro do vidro), dados a título indicativo e sob reserva de modificações.
A tolerância é de +/- 3 pontos percentuais para os valores de transmissão luminosa e energética, e de +/- 0,1 W/m²K para o coeficiente de transmissão térmica U. Pequenas variações podem ocorrer dependendo da tolerância de produção e do tipo de instrumento utilizado para a medida das propriedades óticas;
3. A Cebrace se reserva o direito de alterar a linha e os dados técnicos sem prévio aviso ao mercado.



CONECTE-SE COM A CEBRACE

-  cebrace.com.br
-  [@cebracevidros](https://www.instagram.com/cebracevidros)
-  [Vidros Cebrace](https://www.youtube.com/Vidros Cebrace)
-  [/cebrace](https://www.linkedin.com/company/cebrace)



V6.04.25

Ed. Beaumont - CPN Engenharia

TABELA TÉCNICA

Vidros de Proteção Solar
para Fachadas Comerciais

